

WAKOL D 3330 lepidlo pro designové pvc

Oblast použití

Disperzní lepidlo pro lepení designového PVC (dílice i dlaždice) na podklady vyrovnané cementovými nivelačními stěrkami WAKOL a napenetrované penetračním koncentrátem WAKOL D 3074 (ředění 1:2 s vodou) nebo penetrací WAKOL D 3073 ve vnitřních prostorech.

Speciální vlastnosti

- Bez rozpouštědel*
- Vhodné pro kolečkové židle
- Snadné nanášení válečkem
- Vhodné pro vysokou zátěž
- Vhodné na podlahové topení
- Velmi nízko emisní **
- Dlouhá doba otevřenosti
- Bez rizika vzniku otlaků od nábytku způsobených velkým množstvím lepidla

* Bezrozpuštědlové dle definice TRGS 610

** Na základě kritérií GEV klasifikováno jako Emikod EC1 R: velmi nízko emisní

Technická data

Základní surovina:	směs disperzí
Čisticí prostředek:	voda
Aplikace:	speciální váleček
Spotřeba:	cca. 110 g/m ²
Doba odvětrání:	cca. 20-30 minut
Doba otevřenosti:	cca. 180 minut
Teplota skladování:	citlivé na mráz – neskladovat při nižší teplotě než +5°C
Doba skladování:	12 měsíců při pokojové teplotě
Obsah pevných látek (Giskod):	D1
Emikod:	EC1

Podklad

Podklad a klimatické podmínky musí odpovídat normě DIN 18365.

Podklad musí být permanentně suchý, pevný, vyrovnaný, bez prasklin, nečistot a zbytků starých lepidel, které brání přilnavosti.

Podklad musí být vyrovnaný cementovými stěrkami WAKOL. Doporučujeme použít rakli, aby bylo dosaženo hladkého povrchu. Před samotným lepením je nezbytné nanést univerzální penetrací WAKOL D 3073 nebo penetrační koncentrát WAKOL D 3074 naředěný s vodou v poměru 1:2. Dodržte dobu schnutí minimálně 20 minut.

Nanášení

Lepidlo musí být před použitím dobře promícháno. Naneste lepidlo pomocí speciálního válečku rovnoměrně na podklad a vyvarujte se tvorby louží. Lepidlo nelijte přímo na podlahu, ale použijte kbelík, ve kterém budete váleček namáčet. Lepidlo nechte odpovídající dobu odvětrat, a jakmile bude jeho barva transparentní, položte podlahovou krytinu do lepidla a dobře ji přitlačte. Po chvíli celou plochu převálcujte.

Podlaha je po převálcování okamžitě pochůzná a je možné ji okamžitě vystavit plnému zatížení.

Pokud jsou podlahové dílce designového pvc mírně zdeformované přilepte je kontaktním způsobem. Tzn., naneste lepidlo jak na podklad, tak na rubovou stranu podlahového dílce.

Důležité pokyny

Nepoužívejte lepidlo při nižší teplotě než +15°C nebo při vyšší relativní vlhkosti vzduchu než 65%. Při rychlém ochlazení je nutné v pravý čas teplotu v daném místnosti zvýšit a docílit tak vyšší teploty lepidla i lepeného materiálu.

Doporučení uvedená v tomto technickém listě jsou stanovena pro teplotu 20°C a relativní vlhkost vzduchu 65%. Při odlišných podmínkách se uvedené doby odvětrání a otevřenosti mění.

Pokud je podlahová krytina vystavována extrémní teplotní zátěži (haly s velkými okny na jih, zimní zahrady), doporučujeme použít lepidlo WAKOL D 3318 armované vlákny nebo polyuretanové lepidlo WAKOL PU 270, z důvodu narůstajících teplotních šoků vznikajících při provozu. V takovém případě doporučujeme kontaktovat distributora (firmu LiKOR, s.r.o.) nebo výrobce pro doporučení vhodného pracovního postupu.

Lepidlo WAKOL D3330 nepoužívejte v místech, která budou vystavována vlhkosti, jako jsou například vstupní haly či vlhké sklepy.

Ústní i písemné údaje našich technických doporučení, které vydáváme k podpoře našich zákazníků, jsou výsledkem našich dosavadních zkušeností a nejnovějších vědeckých poznatků. Z důvodu rozmanitých možností použití a podmínek, za kterých je výrobek zpracováván, jsou tyto údaje nezávazné a nepředstavují žádný smluvní právní poměr a žádné zvláštní povinnosti ve smluvním vztahu. Kupující je zodpovědný za vhodné použití, případně vyzkoušení vhodnosti našich výrobků pro dané účely. V případě pochybností je nutné se informovat v naší provozovně. Naše záruka a zodpovědnost se řídí pouze „obecnými obchodními podmínkami“ a nerozšiřuje se ani těmito informacemi ani radami naší technické služby.

S vycházející technickou informací z 11. 06. 2010 ztrácejí všechny předcházející verze svoji platnost.