

TECHNICKÝ LIST

PODLAHOVÉ VLYSY S PEREM A DRÁŽKOU

VYRÁBĚNÉ PODLE ČSN EN 13 226 VOLNÁ TŘÍDA

Podlahové vlysy s perem a drážkou jsou určeny ke zhotovení vlysových parket nebo ke zhotovení podlahových dílců které musí být po položení povrchově dokončeny

Dřeviny : dub, dub červený, buk, jasan, habr, akát

Rozměry :
 - tloušťka 22 mm (15mm)
 - šířka 50, 70, 100, 130 mm
 - délka 200 - 1 550 mm

Jakostní třídy :	I.	jakostní třída PRIMA	Vzhled je dán přirozeným růstem dřeva, bez výrazných barevných rozdílů, kresba letokruhů rovnoběžná i diagonální, povoleny jsou zdravé suky (očka) do průměru 2mm
	II.	jakostní třída SEKUNDA	Barva a struktura dřeva jsou živějšího vzhledu, povoleny jsou zdravé suky na lícni ploše do průměru 15mm, černá očka do průměru 2mm. Zapaření přirozené i nepřirozené se povoluje. U buku a jasanu je povoleno méně výrazné jádro.
	III.	jakostní třída TERCIE	Hlavním charakterem je barevnost, zdravé suky do průměru 20mm, černá očka do průměru 5mm, běl i jádro jsou povolené. Na lícni ploše se mohou vyskytovat až tři výletové otvory po červotoči do průměru 1,5mm.
	IV.	jakostní třída KVARTA	V této jakostní třídě se mohou vyskytovat všechny vady dřeva bez omezení.

Vlhkost : v době dodávky od výrobce v rozmezí $9 \pm 2\%$ (tato vlhkost musí být zachována i v době pokládky)

Balení : v každém svazku je 50% levých a 50% pravých vlysů. Svazek je zapáskován, označen rozměrem a jakostní třídou. Při paletových odběrech je zboží zabaleno do folie. Hmotnost 1m² je cca 15kg. Každá paleta má označení CE

Skladování : podlahové vlysy musí být skladovány v suchém prostředí (40 – 60% relativní vlhkost vzduchu) temperovaném nejméně na 15°C

Doprava : podlahové vlysy nesmějí navlhnout, proto je nutná doprava v uzavřeném voze

Upozornění :

6 vlysy jsou výrobkem, který musejí pokládat odborné firmy. Ty následně dávají záruku na dokončenou podlahu.

6 bukové parkety nejsou vhodné do prostředí s nízkou relativní vlhkostí vzduchu (např. panelové domy)

6 po položení do lepidel a přebroušení je nutno vlysy tmelit a uzavřít povrchovou úpravou proti vlhkosti (laky, oleje, pasty, vosky apod.)



BENKO s.r.o., dřevařský podnik, Švermova 338, 507 32 Kopidlno

nositel systémové normy ČSN EN ISO 9001 : 2009

a Českého systému certifikace lesů 1004 : 2005

TECHNICKÝ LIST

PODLAHOVÉ VLYSY S PEREM A DRÁŽKOU

VYRÁBĚNÉ PODLE ČSN EN 13 226 VOLNÁ TŘÍDA

Podlahové vlysy s perem a drážkou jsou určeny ke zhotovení vlysových parket nebo ke zhotovení podlahových dílců které musí být po položení povrchově dokončeny

Dřeviny : dub, dub červený, jasan, habr, akát

Rozměry :
- tloušťka 22 mm (15mm)
- šířka 50, 70, 100, 130 mm
- délka 200 – 1 550 mm

Jakostní třídy :	I.	jakostní třída PRIMA	Vzhled je dán přirozeným růstem dřeva, bez výrazných barevných rozdílů, kresba letokruhů rovnoběžná i diagonální, povoleny jsou zdravé suky (očka) do průměru 2mm
	II.	jakostní třída SEKUNDA	Barva a struktura dřeva jsou živějšího vzhledu, povoleny jsou zdravé suky na lícni ploše do průměru 15mm, černá očka do průměru 2mm. Zapaření přirozené i nepřirozené se povoluje. U buku a jasanu je povoleno méně výrazné jádro.
	III.	jakostní třída TERCIE	Hlavním charakterem je barevnost, zdravé suky do průměru 20mm, černá očka do průměru 5mm, běl i jádro jsou povolené. Na lícni ploše se mohou vyskytovat až tři výletové otvory po červotoči do průměru 1,5mm.
	IV.	jakostní třída KVARTA	V této jakostní třídě se mohou vyskytovat všechny vady dřeva bez omezení.

Vlhkost : v době dodávky od výrobce v rozmezí 9 ± 2 % (tato vlhkost musí být zachována i v době pokládky)

Balení : v každém svazku je 50% levých a 50% pravých vlysů. Svazek je zapáskován, označen rozměrem a jakostní třídou. Při paletových odběrech je zboží zabaleno do folie. Hmotnost 1m² je cca 15kg, Každá paleta má označení CE

Skladování : podlahové vlysy musí být skladovány v suchém prostředí (40 – 60% relativní vlhkost vzduchu) temperovaném nejméně na 15°C

Doprava : podlahové vlysy nesmějí navlhnout, proto je nutná doprava v uzavřeném voze

Upozornění :

6 vlysy jsou výrobkem který musejí pokládat odborné firmy. Ty následně dávají záruku na dokončenou podlahu

6 bukové parkety nejsou vhodné do prostředí s nízkou relativní vlhkostí vzduchu (např. panelové domy)

6 po položení do lepidel a přebroušení je nutno vlysy tmelit a uzavřít povrchovou úpravou proti vlhkosti (laky,oleje pasty, vosky apod.)

☎ 493 552 237, 493 552 225 / fax: 493 551 352 / benko@benko-kopidlno.cz
www.benko-kopidlno.cz

